

**DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE CE / CE ACCOMPANYING DOCUMENT**

KOD ARTYKUŁU PRODUCT CODE	<b>GEOTESS TC/PP 200</b>	<b>GEOTESS TC/PP</b>  <b>0799-CPD-103</b>
KOD WEWNĘTRZNY INTERNAL CODE	<b>TGGSG11 0200</b>	

<b>GEOTEKSTYLIA / GEOTEXTILE</b>			
Numer jednostki certyfikującej / FPC certificate: <b>0799-CPD-103</b>		Rok Certyfikacji / certification year : <b>2007</b>	
Rok produkcji / production year: <b>2007</b>			
<b>STANDARZY EUROPEJSKIE</b> EUROPEAN STANDARDS	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13249 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13250 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13251 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13252 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13253	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13254 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13255 <input type="checkbox"/> EN 13256 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13257 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13265	<b>FUNKCJE</b> FUNCTIONS
			<input checked="" type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> P

WŁAŚCIWOŚCI PROPERTIES	METODA BADANIA TEST METHOD	JEDN. MIARY UNIT OF MEASURE	WARTOŚCI VALUES	TOLERANCJE TOLLERANCES
Masa powierzchniowa <i>Mass per unit area</i>	EN ISO 9864	[g/m <sup>2</sup> ]	* <b>200</b>	- 20
Grubość <i>Thickness</i>	EN ISO 9863	[mm]	* <b>1,3</b>	± 0,26
Wytrzymałość na rozciąganie MD <i>Tensile strength MD</i>	EN ISO 10319	[kN/m]	* <b>14,0</b>	- 1,4
Wytrzymałość na rozciąganie CD <i>Tensile strength CD</i>	EN ISO 10319	[kN/m]	* <b>14,0</b>	- 1,4
Wydłużenie w chwili zerwania MD <i>Break elongation MD</i>	EN ISO 10319	[%]	* <b>80</b>	± 20
Wydłużenie w chwili zerwania CD <i>Break elongation CD</i>	EN ISO 10319	[%]	* <b>80</b>	± 25
Wytrzymałość na przebicie dynamiczne <i>Cone drop test</i>	EN ISO 13433	[mm]	* <b>19</b>	+ 3,8
Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) <i>CBR test</i>	EN ISO 12236	[kN]	* <b>2,3</b>	- 0,345
Charakterystyczna wielkość porów <i>Carachteristic Opening size</i>	EN ISO 12956	O <sub>90</sub> [µm]	* <b>90</b>	± 27
Wodoprzepuszczalność prostopadła <i>Permeability normal to the plane</i>	EN ISO 11058	[mm/s]	* <b>34</b>	- 10

\*Testy wykonane w laboratorium wewnętrznym (Internal lab)

<b>Trwałość:</b> <i>Durability aspects :</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Należy zakryć gruntem lub kruszywem w ciągu jednego dnia od wbudowania</b> <i>To be covered within the day of installation</i></li> <li><b>Przewidywana trwałość przez minimum 25 lat, w gruntach naturalnych o 4&lt;pH&lt;9 i temperaturze &lt;25 °C</b> <i>Predicted to be durable for a minimum of 25 years in natural soils with 4&lt;pH&lt;9 and soil temperatures &lt; 25 °C</i></li> </ol>
---	---

1	Aktualizacja /updating	02/04/2008		
<b>Rev./ Issue</b>	<b>Opis / Description</b>	<b>Data / Date</b>	<b>Wydane przez / Issued by</b>	<b>Sprawdzone i zatwierdzone / Verified and Approved</b>

